



## Dégraissage Tous métaux

Le **DEG 56** est un mélange de solvants organiques à haut pouvoir dégraissant. Nous le recommandons particulièrement pour :

- ▲ Les dégraissages inter-opérationnels
- ▲ Avant peinture, collage, revêtement
- ▲ Opérations de finition.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- ▲ Liquide bleu, insoluble dans l'eau.
- ▲ Odeur : aromatique légère
- ▲ Densité à 20°C :  $0,76 \pm 0,01$
- ▲ Point éclair : 42°C
- ▲ Corrosivité : nulle sur tous métaux

#### Conditionnement

- ▲ Fûts métalliques de 50 L et 200 L
- ▲ Stockage à l'abri du soleil, ne craint pas le gel

### MATERIEL

- ▲ Les équipements utilisés pour le stockage ou la mise en œuvre : cuves, pompes, tuyauteries,... doivent être métalliques. Eviter les matières plastiques.
- ▲ Nous consulter

### SECURITE LEGISLATION


- ▲ Vêtements antiacides, gants, bottes, lunettes.
- ▲ Rejet interdit.
- ▲ Ils peuvent être détruits par incinération dans les installations autorisées

### MAINTENANCE DES BAINS

- ▲ Possibilité d'analyse, mais le temps de séchage, ainsi que l'aspect des pièces traitées renseignent immédiatement.
- ▲ Maintenir le niveau avec du DEG 56.
- ▲ Evacuer périodiquement l'eau du fond de la cuve et la remplacer par de l'eau propre.
- ▲ Lorsque les pièces ne séchent plus et présentent un aspect gras, il convient de renouveler le bain.

### UTILISATION

- ▲ Prêt à l'emploi.
- ▲ Le DEG 56 s'utilise par immersion, par application à la brosse, au chiffon ou par pulvérisation.
- ▲ Nous conseillons l'utilisation d'une cuve métallique, non revêtue, munie d'un système de vidange.
- ▲ Ajouter 1/5 du volume d'eau. Immerger les pièces à dégraisser dans un panier métallique perforé, au-dessus du niveau de la couche d'eau.
- ▲ Temps de contact : de 10 à 15 mn selon la nature des graisses. Egoutter le panier pendant 2 mn.
- ▲ Temps de séchage : 20 mn à Température ambiante.
- ▲ Consommation : de 0,06 à 0,08 l m<sup>2</sup>



**LE CONTENU DE CE DOCUMENT N'ENGAGE EN RIEN NOTRE RESPONSABILITE.  
IL DOIT ETRE ADAPTE A CHAQUE CAS PARTICULIER.**

DEMANDER ET CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

NUMERO DE FICHE : **TDS 042**  
REVISION : 6.0 du 18/06/2024